

サンドブラスト後に Osmo-kk を施工する場合の注意点

サンドブラスト後に Osmo-kk を施工し、繊維補強工事をするが増えてきています。その際コンクリート表面に残存する研磨剤が（アルミナ系等、種類によっては）薬剤と反応することにより、薬剤の含浸を阻害し十分な効果を得られないことがあります。

研磨剤がコンクリート表面に残存することのないように注意してください。また事前に研磨剤と Osmo-kk が反応しないことを確認のうえ施工をお願いいたします。